

SOCIÉTÉ SOTACID

Cimcol Plâtre



APPLICATION

Ciment colle avec liants mixtes, spécialement recommandé pour la pose de faïences grés de porosité moyenne/haute, pour des revêtements intérieurs sur des supports crépis à base de plâtre traditionnel, plaques et panneaux préfabriqués en plâtre et apte pour des supports d'anhydrite
Non adéquat pour un usage à l'extérieur

SUPPORTS

Supports conventionnels à base de ciment
Les supports doivent être résistants, stables, sains et propres, et exempts de poussière, de restes de décoffrages, de produits organiques, ect
En cas de chaleur, de vent ou sur des supports très absorbants, il est souhaitable d'humidifier le support et d'attendre jusqu'à ce que le film d'eau disparaisse

Le support doit présenter une planéité appropriée. Dans le cas contraire réaliser une couche de mise à niveau d'un maximum de 5mm à l'aide du même produit, 48 heures avant l'encollage. Pour des épaisseurs plus importantes, employer des mortiers secs traditionnels ou une pâte de mise à niveau

PRÉPARATION DU PRODUIT

Ajouter de l'eau et gâcher manuellement ou mécaniquement jusqu'à obtenir une consistance homogène et travaillable
Laisser reposer le mélange pendant environ 5 minutes, puis gâcher de nouveau
Étendre le produit gâché sur le support à l'aide d'une taloche, sur une surface maximum de 2m²
Peigner à l'aide de la taloche crantée afin d'égaliser l'épaisseur (voir tableau)
Poser les pièces en les comprimant et en les faisant bouger de manière à obtenir un écrasement total des sillons et une adhésion correcte de toute leur surface
Respecter les joints de construction (dilatation, contraction, fractionnement joints des coins périmétriques) et les joints entre plaques (minimum 2mm)
Le remplissage des joints sera effectué après 24h sur les parements verticaux et après 48h sur les revêtements de sols

TABLEAU DE TRUELLES DENTÉES

Format du carreau	Truelle dentée	Encollage
< 100 cm ²	U4 (4 x 4 x 4)	Simple
≤ 450 cm ²	U6 (6 x 6 x 6)	Simple
≤ 900 cm ²	U6 (6 x 6 x 6) / U9 (9 x 9 x 9) ó 110	Double-Simple
> 900 cm ²	U9 (9 x 9 x 9) ó 110	Double

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer en dessous de 5 °C ni au-dessus de 30 °C
Ne pas appliquer en cas de risque de gelées, de pluie, de vent fort ou de rayonnement solaire direct
Ne pas employer dans les zones présentant un risque d'eau stagnante
Poids maximum sur les parements verticaux: 20Kg/m²

MOYENS DE CONSERVATION

Maximum 1 an dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri des intempéries et de l'humidité
Note
Consulter la fiche technique pour plus d'information
Les instructions de mode d'emploi sont élaborées sur base de nos essais et de nos connaissances et ne constituent aucun engagement. Elles n'exemptent pas le consommateur d'examiner et de vérifier les produits en vue d'une utilisation correcte
La responsabilité de la société est limitée à la valeur de la marchandise utilisée
Pour toute réclamation concernant le produit, il est souhaitable d'en présenter le conditionnement afin rendre sa traçabilité possible
Plus le temps entre le peignage et la pose du carreau est court, meilleurs en sont les résultats



SOTACID

Immeuble Lac Constance,
Rue Lac Constance, 1953
Les Bergs du Lac, Tunisie
Tel : 00216 71 960 502
Fax : 00216 71 962 563
E-mail
commercial@sotacid.com